

DURALIN lak za čamce

Lak za čamce

za vanjske unutarnje radove

1. Vrsta proizvoda i područje primjene

DURALIN lak za čamce je zračno sušivi na osnovi alkidnih smola i prirodnih ulja. Koristi se za zaštitu novih i ranije lakiranih drvnih površina: zidne obloge, vanjska i unutarnja stolarija, čamci (iznad vodene linije).

2. Asortiman proizvoda i pakiranja

Proizvodi se kao bezbojni lak. Pakira se u limenu ambalažu od 0.75, 2.5 i 20 l

3. Tehničke karakteristike

SJAJ	Sjajni
BOJA PREMAZA	Bezbojan, proziran
VISKOZITET	70 – 90 s, HRN EN ISO 2431 : 1999
GUSTOĆA	950 - 960 kg/m ³
SADRŽAJ SUHE TVARI, tež. %	Min. 63%
SADRŽAJ SUHE TVARI, vol. %	Min. 56 %

HOS kategorija i granična vrijednost: A(e), 400 g/l; max. 395 g/l

4. Priprema podloge

Podloga mora biti čista, suha, odmašćena i otprašena.

5. Priprema proizvoda

Nanosi se kistom ili špricanjem u preporučenom broju naliča.

6. Nanošenje, potrošnja i sušenje

Nanosi se kistom ili špricanjem u preporučenom broju naliča:

Preporučeni broj naliča za unutarnje radove:	2
Preporučeni broj naliča za vanjske radove:	3
Preporučena potrošnja:	100 ml/m ² po naliču (cca 10 m ² /l)
Debljina suhog filma pri preporučenoj potrošnji, po 1 sloju:	min. 50 mikrometara

Na 20°C i pri vlažnosti zraka od 65% svaki nalič, nanijet u preporučenoj količini, suši:

- Na prašinu 10-12 satu
- Potpuno suh nakon 24 sata

Niže temperature i povećana vlažnost zraka usporavaju sušenje boje, čime se može znatno produžiti i vrijeme za nanošenje slijedećeg sloja. Ne preporučuje se nanošenje boje ispod +10°C i iznad +30°C

7. Čišćenje pribora

Ostaci boje se čiste sa pribora Sintetičnim razrjeđivačem dok je boja svježja.

8. Skladištenje, transportiranje i rok upotrebe proizvoda

Skladištenje i transportiranje u originalnoj neotvorenoj ambalaži, u suhim i dobro vjetrenim prostorijama, na temperaturama od +5 do + 30°C, zaštićeno od izravnog utjecaja sunčevog zračenja i izvan dosega djece
Trajnost u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri navedenim uvjetima skladištenja je najmanje 36 mjeseci.

9. Ostale informacije

Tehnička informacija je sastavljena prema našim spoznajama i iskustvima kako bi se uporabom proizvoda postigli optimalni rezultati. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom uporabom, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Ova tehnička informacija dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo na eventualne naknadne promjene.



Certifikat br. 04 100 030675