

DEKOLIN P

Boja za betonske površine u organskom otapalu

1. Opis proizvoda:

DEKOLIN P je predviđen za zaštitu betonskih podova u stambenim prostorijama i industrijskim halama gdje je potrebna povećana otpornost na habanje. Osobito je prikladan za skladišta, garaže i podrum. Također je prikladan za sve vertikalne jako opterećene površine s visokom relativnom vlagom zraka i čestom potrebom za pranje s raznim sredstvima.

2. Ambalaža i nijanse:

Proizvodi se kao bijeli ili u nijansi na zahtjev.
Dostupan je u metalnoj ambalaži u pakiranju od 20 L.

3. Tehničke karakteristike:

BOJA PREMAZA:	bijela
SJAJ (EN ISO 13300):	polumat do mat
SADRŽAJ SUHE TVARI, tež.%	64 - 67%
SADRŽAJ SUHE TVARI, vol.%	43 – 46%
VISKOZNOST (EN ISO 2555):	2000 – 4500 mPa·s, 5/20, 20°C
GUSTOĆA (EN ISO 2811):	1,30 – 1,45 kg/l
MEĐUPREMAZNI INTERVAL:	3 sata, T=20°C, rel.vl.zraka=65%
HOS:	A(i), 500 g/l; maks. 490 g/l

glavni sastojci: akrilna smola u organskom otapalu, punila, pigmenti, aditivi

4. Priprema podloge:

Podloga mora biti čvrsta, čista, otprašena i obrađena cementnom glazurom ukoliko je potrebno.

5. Priprema boje:

Razrjeđuje se DEKOLIN razrjeđivačem od 5-20%, ovisno o načinu nanošenja.

6. Nanošenje, potrošnja i sušenje:

Nanos se krznem valjkom, kistom ili špricanjem u tri sloja.
Potrošnja boje ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge;

Okvirna ili prosječna potrošnja za jednoslojni nanos:	80 - 100 ml/m ²
Okvirna ili prosječna potrošnja za dvoslojni nanos:	160 - 210 ml/m ²
Okvirna ili prosječna potrošnja za troslojni nanos:	165 - 215 ml/m ²

Debljina suhog filma pri teoretskoj potrošnji od 100 ml/m²: 43 μm

Pri temperaturi od 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka međupremazni interval je 3 sata. Premaz je prikladan za hodanje nakon 24 sata. Premaz postiže maksimalnu čvrstoću nakon 30 dana. Niže temperature i povećana vlažnost zraka znatno usporavaju

sušenje boje, čime se može znatno produžiti vrijeme za nanošenje sljedećeg premaza. Radove izvoditi pri temperaturi od +5°C do +30°C.

7. Čišćenje pribora, postupanje s otpadom i zbrinjavanje ambalaže:

Ukloniti višak boje s korištenog pribora i oprati ga Dekolin razrjeđivačem dok je boja svježa.

Neiskorišteni dio nerazrijeđene boje može se sačuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži za kasniju uporabu. Ostatke proizvoda ne izlijevati u okoliš. U skladu s propisima o postupanju s otpadom, ostatke proizvoda i otpadnu ambalažu predati ovlaštenom sakupljaču/obrađivaču ili u najbliže reciklažno dvorište.

8. Zaštita pri radu:

Radi sigurnosti i zaštite, poštovati propise i opća načela sprečavanja rizika na radu i zaštite zdravlja kod građevinskih, odnosno, soboslikarskih radova. Za detaljnija uputstva o zaštiti i mjerama opreza, zatražiti Sigurnosno tehnički list.

9. Kontrola kvalitete:

Parametri kvalitete proizvoda određeni su internim proizvodnim specifikacijama te hrvatskim, europskim i drugim standardima. Garancija deklariranog, odnosno propisanog nivoa kvalitete, osigurana je od 2003. godine uvedenim sustavom cjelovitoga upravljanja i kontrole kvalitete ISO 9001, što podrazumijeva dnevne analize u vlastitom laboratoriju i povremeno u nezavisnim zavodima i institutima u Hrvatskoj i inozemstvu. Prilikom cjelovitog proizvodnog procesa, strogo se poštuju hrvatski i europski standardi s područja zaštite okoliša te osiguravanja sigurnosti i zdravlja pri radu.

10. Skladištenje, transportiranje i rok uporabe proizvoda:

Proizvod skladištiti i transportirati pri temperaturi od +5°C do +30°C, zaštićenog od izravnog utjecaja sunčevog zračenja i izvan dosega djece.

Trajnost pri skladištenju u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri preporučenim uvjetima skladištenja, iznosi najmanje 36 mjeseci. Deklarirani rok uporabe ne odnosi se na načeta originalna pakovanja!

11. Ostale informacije:

Tehnička informacija je sastavljena prema našim spoznajama i iskustvima kako bi se uporabom proizvoda postigli optimalni rezultati. Za štetu prouzročenu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom uporabom, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Ova tehnička informacija dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo na eventualne naknadne promjene.